

IZOGERTZ ELASTIC 3,7C

Звукоизоляционная мембрана повышенной плотности

ГОСТ 23499-2009

Izogertz Elastic 3,7C - плотная, тонкая, синтетическая, самоклеящаяся звукоизоляционная мембрана, обладающая высокой упругостью и гибкостью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звукоизоляционная мембрана Izogertz Elastic 3,7C (самоклеящаяся) используется в каркасных и бескаркасных конструкциях стен, потолков, перегородок из ГВЛ, ГКЛ, ОСБ, фанеры и др. в качестве звукоизоляционной прослойки. Эффективна при звукоизоляции пола как под "плавающую стяжку", так и под финишное напольное покрытие. Удобна для снижения шума от инженерных коммуникаций и технического оборудования. Подходит для помещений с высокой влажностью.

ДОСТОИНСТВА

- высокая степень защиты от воздушного шума (до 34 дБ) при небольшой толщине;
- простота применения;
- устойчивость к перепадам температур;
- безопасность;
- устойчивость к повышенной влажности;
- высокая упругость и гибкость.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	2500x1200
Толщина, мм	3,7

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхностная плотность, кг/м ²	7,1
Индекс изоляции воздушного шума, RW	34 дБ
Индекс изоляции от ударного шума ΔL _{nw}	24
Паропроницаемость Мг/(м ² ч*Па)	0,001
Температурный интервал эксплуатации, °С	от - 60 до + 180
Растяжение на разрыв, %	300
Вес упаковки, кг	22,5
Площадь в упаковке, м ²	3



СОСТАВ

Натуральный и синтетический каучук, минеральный наполнитель класса сульфатов.

МОНТАЖ

Izogertz Elastic 3,7C монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции, подлежащей сан.-эпид. надзору.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип складирования	палетирование
Кол - во шт. на палете	28
Размер палеты (ДхШхВ), мм	1200x1000x1000
Вес палеты брутто	655 кг
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru